

## ISOLITE CK

PANNELLO COSTITUITO DA UNA  
SCHIUMA "PIR" RIGIDA ESPANSA FRA  
DUE SUPPORTI DI CARTA KRAFT



ISOLITE® CK è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC fra due supporti di carta kraft. I pannelli dichiarano valori di  $\lambda D$  pari a 0,027 W/mK per spessori fino a 40 mm, 0,026 W/mK per spessori da 50 mm a 80 mm e 0,025 W/mK per spessori superiori, secondo la norma europea EN 13165. I pannelli hanno valori di resistenza alla compressione  $\geq 100$  kPa. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 600x1200 mm e sono disponibili negli spessori da 30 a 100 mm. POLIISO® CC è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

APPLICAZIONI CON ISOLITE® CK: Parete intercapedine



PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORI
<b>Spessori</b>	EN 823	mm	30 - 100
<b>Tolleranza spessore</b> Spessori < 50 mm Spessori da 50 mm a 75 mm Spessori > 75 mm	EN 823 EN 13164	mm	T2 -2/+2 -3/+3 -3/+5
<b>Lunghezza</b>	EN 822 / ISO 29465	mm	1200
<b>Larghezza</b>	EN 822 / ISO 29465	mm	600
<b>Tolleranza lunghezza e larghezza</b> Dimensione < 1000 mm Dimensione da 1000 mm a 2000 mm Dimensione da 2001 mm a 4000 mm Dimensione > 4000 mm	EN 13164	mm	-5/+5 -7,5/+7,5 -10/+10 -15/+15
<b>Tolleranza ortogonalità (<math>S_b</math>)</b>	EN 824/EN 13164	mm/m	5
<b>Tolleranza planarità (<math>S_{max}</math>)</b> Lunghezza $\leq 2500$ mm Area $\leq 0,75$ m <sup>2</sup> Area > 0,75 m <sup>2</sup>	EN 825/EN 13164	mm/m	$\leq 5$ $\leq 10$
<b>Densità</b>		kg/m <sup>3</sup>	32 +/- 10%
<b>Calore specifico</b>		J/kgK	1500

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORI	
<b>Conducibilità termica dichiarata (<math>\lambda_D</math>) e Resistenza termica dichiarata (<math>R_D</math>)</b>			$\lambda_D$	$R_D$
Spessore 30 mm	EN 13164	$\lambda_D$ : W/mK $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,027	1,11
Spessore 40 mm	EN 13164	$\lambda_D$ : W/mK $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,027	1,48
Spessore 50 mm	EN 13164	$\lambda_D$ : W/mK $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,026	1,92
Spessore 60 mm	EN 13164	$\lambda_D$ : W/mK $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,026	2,31
Spessore 80 mm	EN 13164	$\lambda_D$ : W/mK $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,026	3,08
Spessore 100 mm	EN 13164	$\lambda_D$ : W/mK $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,025	4,00
<b>Resistenza alla compressione, 10% di deformazione per carico o rottura</b>	EN 29469:2022	kPa	$\geq 100 - CS(10/Y)100$	
<b>Resistenza a compressione al 2% di schiacciamento</b>	EN 1606:2013	kPa	$\geq 35$	
<b>Stabilità dimensionale a 70±2 °C, 90±5% UR, 48±1 ore</b> Cambiamenti nello spessore Cambiamenti nella lunghezza e larghezza	EN 1604:2013	% %	DS(70,90)3 $\leq 6$ $\leq 2$	
<b>Assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni)</b>	EN 16535:2019	Vol %	$\leq 3 - WL(T)3$	
<b>Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (<math>\mu</math>)</b>	EN 12086:2013		MU 60 ± 5	
<b>Reazione al fuoco</b>	EN 13501-1	Euroclasse	F	
<b>Temperatura limite di utilizzo</b>		°C	- 40 / + 110	

ISOLITE® CFB 01/12/2023 - 00.23

